



PALO IN LEGNO



100 % MADE IN ITALY

TRATTAMENTO CHROMOLIT-CCB (CCO)

Tipo di prodotto: protezione del legno

Marchio di controllo: diario legge nr. 168

Caratteristiche: è un mezzo di protezione solubile nell'acqua con una base di boro, cromo e rame, attivo contro i funghi, insetti dannosi e termiti

Campo d'azione: adatto per tutti i tipi di legno da costruzione sia per gli esterni che per gli interni, impianti idraulici, palizzate, pali aziende forestali

Lavorazione: adatto soprattutto per impregnazione del legno in processi altamente tecnici, come impregnazione sotto pressione. Per l'impiego vedi norme DIN 68800-3

Produzione della soluzione: con la produzione di un 4,5% della soluzione vengono sciolti 4,5 Kg di CHROMOLIT CCO in 95,5 Lt di acqua = 12 Kg di sale per metro cubo di legno, come minimo, tale procedimento garantisce una durata minima di 15 anni

Trattamento del legno: il legno da trattare può essere secco o semisecco

Densità: 1,25 - 1,4 gr / cm³

Odore: particolare

Colore del legno dopo l'impregnazione: grigio / verde

Valore PH: Circa 3 (50 g / lt di acqua 20°)

Sostanze attive: 14,4 - 15% ossido di rame, circa 5% boro

Sostanze ausiliare di fissaggio: cromo trioxid

PALI IN CASTAGNO SCORTECCIATI

DIAMETRO / MT	2,00	2,50	2,70	3,00
5 / 7	V	V	V	V
8 / 10	-	-	V	V
11 / 13	-	-	V	V

PALI IN PINO SILVESTRE SCORTECCIATI

DIAMETRO / MT	1,50	1,80	2,00	2,20	2,50	2,75	3,00	3,50	4,00	5,00
3 / 5	V	V	V	V	V	-	-	-	-	-
4 / 6	V	V	V	V	V	V	-	-	-	-
6 / 8	-	V	V	V	V	V	V	-	-	-
8 / 10	-	-	V	V	V	V	V	V	-	-
10 / 12	-	-	V	V	V	V	V	V	V	V
12 / 14	-	-	-	-	-	V	V	V	V	V
14 / 16	-	-	-	-	-	-	-	V	V	V

PALI TORNITI

DIAMETRO / MT	1,50	1,75	2,00	2,20	2,50	2,75	3,00	3,50	4,00	5,00
5	V	V	V	V	V	-	-	-	-	-
6	V	V	V	V	V	V	-	-	-	-
7	-	V	V	V	V	V	V	-	-	-
8	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-
10	-	-	V	V	V	V	V	V	V	-
12	-	-	-	-	V	V	V	V	V	-

Scheda puramente informativa, il produttore si riserva di modificare in ogni istante le caratteristiche tecniche del prodotto.